

## Акви Лазурь - Akvi Lasyr

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая морилка.
<b>Область применения</b>	Для деревянных поверхностей внутри помещения.
<b>Объекты применения</b>	Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей кухонных шкафов и других поверхностей внутри помещения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Морилка придает лессирующий полупрозрачный оттенок деревянным поверхностям.	
Оттенки цвета	Цвета по каталогам VALTTI COLOR и "Гамма цветов колеруемых лаков Tikkurila".	
Цветовые карты	Колеруется по системам Temaspeed Fonte и SYMPHONY.	
Класс эмиссии	Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду	
Расход	1 – 2 м <sup>2</sup> /л (при толщине слоя - 100 мкм) в зависимости от цвета. На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.	
Растворитель	Вода	
Способ нанесения	Способ нанесения	Вязкость DIN4
	Распыление низким давлением	при поставке
	Безвоздушное распыление	при поставке
Время высыхания	Через 30 минут при комнатной температуре (при расходе 40 - 100 гр/м <sup>2</sup> ). Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.	
Сухой остаток	15 - 25% по весу.	
Плотность	1,0 - 1,1 кг/л.	
Код	312-серия.	

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Морение	Перед применением морилку особенно тщательно перемешать. Также перемешать после перерывов во время рабочего дня. Морилка готова к применению без разбавления. При необходимости разбавить водой. Цвет морилки зависит от метода нанесения и типа древесины. Цвет и его интенсивность рекомендуется проверить на небольшом участке до применения морилки.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Морилка содержит 20 гр/л летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению морилки (разбавленной на 10% по объему) составляет 30 гр/л.

### Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)