

Аквилак 10, 20, 40, 70 (Пиньялак 10, 20, 40, 70) - Akvilac 10, 20, 40, 70 (Pinjalac 10, 20, 40, 70)



Тип Водоразбавляемый акрилатный лак.

Область применения Для внутренних деревянных поверхностей.

Объекты применения Применяется для отделки мебели, панелей, дверей и других деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Быстросыхающий универсальный лак.
Блеск согласно ISO 2813/60°: 5-15 (431-серия), 15-25 (392-серия), 35-45 (434-серия), 65-75 (459-серия).

Степень блеска Матовая, Полуматовая, Полуглянцевая и Глянцевая

Стандарт измерения блеска ISO 2813/60°

Класс эмиссии Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

Расход	Рекомендуемая толщина нанесения (нерастворенный лак)		Теоретический расход
	Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
	120 гр/м ²	40 мкм	8 - 10 м ² /л

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

Растворитель Вода и Растворитель Акви

Способ нанесения	Способ нанесения	Вязкость DIN4
	Распыление низким давлением	40 - 70 сек
	Безвоздушное распыление	40 - 70 сек
	Лаконолив	40 - 70 сек

Время высыхания	20 °C	50 °C	ИКС