

Фонтедур ФЛ Матт - Fontedur FL Matt

Тип Двухкомпонентный, водоразбавляемый полиуретановый покрывной лак.



Область применения Применяется в качестве покрывного лака к эпоксидным и полиуретановым материалам серии Темафлор.

Объекты применения Для бетонных и прочих полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень блеска Матовая

Расход Не определен и зависит от шероховатости окрашиваемой поверхности.

Растворитель Вода

Соотношения смешивания Лак - 10 частей по объему, код 008 4910
Отвердитель - 1 частей по объему, код 008 4911

Способ нанесения Валиком.

Жизнеспособность смеси (+23 °С) 5 часов.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %
На отлип через 40 минут.
Полное отверждение происходит через припл. 1 сутки.
При понижении температуры отверждение материала замедляется.

Сухой остаток 40±2% по объему.

Плотность 1.1 кг / литр.

Код Лак - 008 4910, отвердитель - 008 4911

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и лака должна быть выше +10°С, а относительная влажность воздуха менее 90%.

Предварительная подготовка Удалить тщательно с поверхности пола пыль и прочие возможные частицы. Масло, соли и другие загрязнения удалить эмульсионной промывкой.

Лакирование поверхности Лак наносить не раньше чем через 16 часов после последнего слоя. В случае нанесения лака на загрунтованную поверхность по истечению 2-х суток, поверхность необходимо предварительно подшлифовать. Смесь с лаком выливать на пол и распределять валиком.

Смешивание компонентов Лак и отвердитель следует смешать тщательно перед употреблением. Добавить отвердитель в лак в соотношении 10:1, смешать тщательно с помощью смешивающего устройства в виде дрели (3-5 мин) с маленькими оборотами. Внимание! Плохое перемешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и неудовлетворительному конечному результату.

Очистка инструментов Вода.

Предельно
допустимое
содержание ЛОС
для продукта в ЕС

ЛОС 2004/42/ЕС (catA/j) 140 гр/л (2007), 140 гр/л (2010)
Фонтедур ФЛ Матт: max. ЛОС < 140 гр/л.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru