

Темафлор Флуат - Temafloor Fluat



Тип Кристаллическое, разбавляемое водой вещество на основе фторсиликата для пропитки бетонных полов.

Область применения Применяется для пылесвязывания и выдерживания необработанных старых и новых бетонных полов.

Объекты применения Рекомендуются для обработки бетонных полов, например, в складских помещениях, многоэтажных паркинг-холлах и пр. автостоянках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Реагирует с частицами карбоната кальция в бетоне; не образует пленки. На обработанную веществом Темафлор Флуат поверхность можно наносить эпоксидные покрытия и массы серии Темафлор.

Упаковка 25 кг / Площадь пола 150 кв.м	
1-ая обработка	2 -ая обработка
9 кг состава Темафлор Флуат + 65 л воды	16 кг состава Темафлор Флуат + 65 л воды

Практический расход зависит от пористости поверхности.

Способ нанесения Щетка или шпатель.

Код 007 9920

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Предварительная подготовка Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 2 недель после отливки бетона. Удалить цементный клей шлифованием или дробеструйной очисткой. Старый бетонный пол очистить и тщательно прошлифовать.

Обработка 1 -ая обработка:
Раствор налить на очищенную поверхность и распределить щеткой или шпателем равномерно по всей площади. Дать простоять на полу не менее 3 часов, одновременно очищая щеткой.

После обработки поверхность обильно промыть водой. Время высыхания перед следующей обработкой составляет, как минимум, одни сутки.

2 -ая обработка:
Вторую обработку произвести так же, как и первую. После обработки еще влажную поверхность обильно промыть водой и очистить щеткой. Промывку и обработку щеткой необходимо проводить тщательно во избежание образования непрореагировавшим составом пылеобразного слоя.

По поверхности пола можно передвигаться сразу после высыхания состава.

Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС

Не содержит летучих органических соединений.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru