

## Тематерм АА 90 - Tematherm AA 90

<b>Тип</b>	Однокомпонентная краска горячей сушки на основе алкидоаминовой смолы.
<b>Область применения</b>	Для алюминиевых, оцинкованных и стальных поверхностей, используемых внутри помещений.
<b>Объекты применения</b>	Применяется для окраски ламп, светильников, различных облицовок, потолочных плит, металлической мебели, домашних бытовых машин и прочих приборов и оборудования.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Характеристики** Создает л/к пленку с хорошей цвето- и блескоустойчивостью. На материал имеется сертификат MED (Marine Equipment Directive) № 0809-MED-0355, т.е. материал можно применять для окраски внутренних деталей кораблей.

**Оттенки цвета** Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY.

**Цветовые карты** Колеруется по системе TEMASPEED.

**Степень блеска** Глянцевая

**Расход**

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
сухой	мокрой	
30 мкм	60 мкм	16,7 м <sup>2</sup> /л
40 мкм	80 мкм	12,5 м <sup>2</sup> /л

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

**Растворитель** 1024

**Способ нанесения** Распыление, окурение и налив.

**Время высыхания**

Толщина сухой пленки 40 мкм	+150 °C	+160 °C
Сухой, спустя	20 мин	15 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

**Сухой остаток** 48 ± 2 по объему (ISO 3233).

**Плотность** 1,0 - 1,2 кг/литр, в зависимости от цвета.

**Код** 639-серия (уточните код у специалиста Tikkurila Industrial Coatings).

**MED Certificate**  [VTT 0809 MED 0355](#)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

**Предварительная подготовка** Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (SFS-EN ISO 12944-4)

Фосфатирование и хромирование улучшают адгезию к подложке и противокоррозионные свойства краски.

Стальные поверхности: железо- или цинкофосфатирование.

Оцинкованные поверхности: Цинкофосфатирование.

---

**Алюминиевые поверхности: Хромирование.**

**Окраска**

Распылением, окунанием и наливом. Тщательно смешать краску перед применением. При нанесении способами: традиционного распыления, холодного распыления под высоким давлением, окунанием или наливом краску разбавить на 20% от объема до вязкости 20 - 25 сек DIN 4/20 °C. При нанесении традиционным способом можно разбавить также Растворителем Дикко 1020. При горячем распылении под высоким давлением краску разбавить до вязкости 70 сек DIN 4/20 °C. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,009"-0,013"; давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.

Перед помещением в печь дать растворителю испариться по крайней мере 10 минут. Обжиг выполняют в печах с температурой не менее 150°C (см. рекомендации по времени сушки выше). Время сушки, особенно для конвекционных печей, зависит от толщины металлических деталей. Идеальное время сушки и температуру для конкретного типа печи и детали можно определить только подбором.

**Очистка инструментов**

Растворитель 1006.

**Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС**

Содержит 430 гр/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 495 гр/л.

---

**Охрана труда**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирмой системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)