

Темацинк ЕЕ - Temazinc ЕЕ

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Однокомпонентная эпоксидная цинкнаполненная краска. |
| Область применения | Применяется в качестве грунтовки для стальных поверхностей, подвергающихся атмосферным и химическим нагрузкам. Можно применять без поверхностной покрывной краски при окраске объектов, подвергающихся атмосферным нагрузкам. Идеальна для устранения дефектов, возникших при транспортировке или монтаже, на ранее загрунтованной цинксодержащей грунтовкой стальной поверхности. |
| Объекты применения | Для стальных поверхностей. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------|---|
| Характеристики | Обеспечивает катодную защиту при механических повреждениях. |
| Оттенки цвета | Серый. |
| Степень блеска | Матовая |

| | | | |
|--------|------------------------------|--------|----------------------|
| Расход | Рекомендуемая толщина пленки | | Теоретический расход |
| | сухой | мокрой | |
| | 30 мкм | 55 мкм | 18,2 кв.м/л |
| | 50 мкм | 90 мкм | 11,1 кв.м/л |

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Растворитель | 1006 |
| Способ нанесения | Окунанием, распылением или кистью. |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Время высыхания | Толщина сухой пленки 40 мкм | +10°C | +23°C | +35°C |
| | От пыли, спустя | 30 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
| | На отлип, спустя | 3 ч. | 1.5 ч. | 1 ч. |
| | Межслойная выдержка, спустя | 12 ч. | 6 ч. | 3 ч. |

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

| | |
|---------------|-----------------|
| Сухой остаток | 56±2% по объему |
| Плотность | 2.7 кг/литр |
| Код | 008 7395 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|----------------------------|--|
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C / 41°F. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C/38°F выше точки росы воздуха. |
| Предварительная подготовка | Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом (ISO 12944-4). Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa2 ½ (SFS-ISO 8501-1). |
| Покривная окраска | Теманил МС Праймер, Темапрайм ЕЕ и Фонтекрил 10. |

| | |
|---|--|
| Окраска | Окунанием, распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-10% по объему. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,021" и давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 385 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 417 г/л. |

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru