

## Увикол - Uvicol

<b>Тип</b>	Эпоксидная легкая шпаклевка, отверждаемая УФ-излучением.
<b>Область применения</b>	Применяется в качестве грунтовочного слоя для деревянных поверхностей и древесных плит.
<b>Объекты применения</b>	-

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Шпаклевка очень хорошо заполняет поры.	
Оттенки цвета	Бесцветная.	
Класс эмиссии	Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.	
Расход	9 - 11 м <sup>2</sup> /л (100 мкм).	
Способ нанесения	Способ нанесения	Вязкость DIN4
	Легкая валковая машина	при поставке
Время высыхания	Новое американское калибрование	Требуемая мощность УФ-сушки
	Перед штабелированием	400 мДж/см <sup>2</sup>
Сухой остаток	100% по весу.	
Плотность	1,3 кг/л.	
Код	990 1623.	

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и шпаклевки должна быть во время нанесения и сушки выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Обработка	Легкую шпаклевку тщательно перемешать перед применением. При необходимости ее можно разбавить акрилатным растворителем 999 0251.
Очистка инструментов	Растворитель 1034.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет 25 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению шпаклевки (разбавленной на 5% по объему) составляет 25 гр/л.

### Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

---

не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)