

## Увикол Праймер - Uvicol Primer

<b>Тип</b>	Белая легкая шпаклевка УФ-отверждения.
<b>Область применения</b>	Может применяться в качестве первого грунтовочного слоя для мебели, кухонной арматуры, дверей и тд.
<b>Объекты применения</b>	-

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Шпаклевка не содержит растворителя и обладает отличными порозаполняющими свойствами.	
Оттенки цвета	Белый.	
Класс эмиссии	Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.	
Расход	Ок. 10м <sup>2</sup> /л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.	
Способ нанесения	Способ нанесения	Вязкость DIN4
	Легкая валковая машина	при поставке
Время высыхания	На мокрый слой с расходом 15-20 гр/м <sup>2</sup> требуется количество энергии в размере 600 мДж/см <sup>2</sup> (новое американское калибрование). Рекомендуется использовать прибор для измерения мощности УФ-ламп.	
Сухой остаток	Около 100% по объему, 100% по весу.	
Плотность	1,5 кг/л.	
Код	990 1712.	

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и шпаклевки должна быть во время нанесения и сушки выше +18 °С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Обработка	Перед применением шпаклевку тщательно перемешать. При необходимости разбавить акрилатным растворителем 999 0251 до требуемой вязкости.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических веществ (ЛОС) составляет 15 ± 10 гр/л.

### Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

---

не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)